

OPIS PRODUKTU

CAMELAZUR L100 to dekoracyjny lakier do efektów Cameleo. Idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji produktów.

KOLOR

Bezbarwny

SPOSÓB BARWIENIA

Możliwość barwienia pigmentami Cameleo i stosowania z wybranymi dodatkami dekoracyjnymi.

Sposób barwienia dostępny jest na stronie internetowej www.cameleo.pl oraz w Cameleo Wall Coatings.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z określonym efektem dekoracyjnym. Szczegóły aplikacji dostępne na stronie internetowej www.cameleo.pl oraz w Karcie Technicznej Efektu Dekoracyjnego.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Lakier CAMELAZUR L100 należy wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem do farb. Aby uzyskać efekt wybarwienia lakieru, należy dodać pigment Cameleo i ponownie wymieszać dokładnie w celu ujednolicenia koloru lakieru. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

APLIKACJA

Lakier CAMELAZUR L100 należy nanieść na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Szczegóły aplikacji dostępne na stronie internetowej www.cameleo.pl oraz w Karcie Technicznej Efektu.

INFORMACJE TECHNICZNE

CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1.0 - 1.1 g/cm³

WYDAJNOŚĆ PRZY IMPREGNACJI DO: 100 ml/ m²

WYDAJNOŚĆ PRZY POWIERZCHNIOWYM BARWIENIU DO: 25 ml/m²

VOC: zgodne z normą

Dodanie pigmentu może, wpłynąć na zmianę VOC produktu.

PH: 7.0 – 9.0

CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU:

W temperaturze 20 °C, przy wilgotności powietrza 50%.

Suchy w dotyku: po 6 godzinach od nałożenia.

Utwardzenie: po 21 dniach od nałożenia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: ciepła woda z mydłem

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA POWIERZCHNI:

Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

WARUNKI NAKŁADANIA

Temperatura nakładania +10°C - +30°C.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym.

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).

OPAKOWANIA

0.8 l, 2.4 l, 10.4 l

WYDAJNOŚĆ Z OPAKOWANIA

0.8 l: 8 - 30 m²

2.4 l: 24 - 90 m²

10.4 l: 104 - 390 m²

ATESTY / NORMY

ZN-P-CM-021:2014

WSKAZÓWKI BEZPIECZENSTWA

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt niepalny. W przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

W przypadku kontaktu ze skórą: zmyć dużą ilością wody z mydłem. W razie pojawienia się podrażnienia skóry, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać wodą. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku pojawienia się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Narażenie inhalacyjne: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta dużą ilością wody. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Szczegóły informacji zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

