

OPIS PRODUKTU

VENETIAN STUCCO to pokrycie dekoracyjne, umożliwiające naśladowanie efektu polerowanego marmuru. Tworzy gładką, przyjemną w dotyku powierzchnię.

KOLOR

Baza biała, z możliwością barwienia pigmentami Cameleo.

SPOSÓB BARWIENIA

Sposób barwienia dostępny na stronie internetowej www.cameleo.pl oraz w Cameleo Effect Guide.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do nakładania farby VENETIAN STUCCO należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża.

Podłoża niemalowane:

Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne i nowe podłoża betonowe należy wysezonować nie krócej niż 30 dni. Gładzie gipsowe pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy. Płyty kartonowo – gipsowe, nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jedno- lub dwukrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.

Podłoża malowane:

Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 – 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Produkt należy wymieszać mechanicznie mieszadłem do farb, następnie dodać pigment Cameleo i ponownie wymieszać dokładnie w celu ujednoczenia koloru farby. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

APLIKACJA

Szczegóły aplikacji dostępne na stronie internetowej www.cameleo.pl oraz w Karcie Technicznej Efektu Dekoracyjnego.

INFORMACJE TECHNICZNE

CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1.70 g/cm³

WYDAJNOŚĆ DO: 0.5 kg/m²

VOC: zgodne z normą

Dodanie pigmentu może, wpłynąć na zmianę VOC produktu.

PH: 8.7-8.9

CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU:

W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.

Suchy w dotyku: po 12 godzinach od nałożenia.

Utwardzenie: po 21 dniach od nałożenia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: ciepła woda z mydłem

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA POWIERZCHNI:

Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE

CAMEPRIMER P100

WARUNKI NAKŁADANIA

Temperatura nakładania +10°C - +30°C.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym.

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).

OPAKOWANIA

1 kg, 3 kg, 12 kg, 24 kg

WYDAJNOŚĆ Z OPAKOWANIA DO

1 kg: 2.5 m²

3 kg: 7.5 m²

12 kg: 30 m²

24 kg: 60 m²

ATESTY / NORMY

ZN-P-CM-080:2014

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt niepalny. W przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

W przypadku kontaktu ze skórą: zmyć dużą ilością wody z mydłem. W razie pojawienia się podrażnienia skóry, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać wodą. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku pojawienia się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Narażenie inhalacyjne: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta dużą ilością wody. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Szczegóły informacji zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

